

Productnaam	STACEPRO G
Beschrijving	Fijne kalei mortel en afwerkpleister op basis van witte zuivere luchtkalk.
Eigenschappen	<p>Stacepro G is een voorgemengde mortel in poedervorm als afwerkpleister voor binnen en buiten, op basis van luchtkalk en inerte gecalcibreedde vulstoffen. Stacepro Finitura F is krimpcompenserend. Stacepro G is een ideale ondergrond voor kalkverven, marmorino's, luchtkalkpleisters, pleisters en verven op silicaatbasis en andere dampdoorlatende afwerkingen.</p> <p>Specifiek geschikt als afwerkpleister op basispleisters met zuivere natuurlijk hydraulische kalk als bindmiddel, zoals Medolago, Medomatic, Medomatic Fibrata, Albazzana of Cocciopesto.</p> <p>Aangewezen als afwerkpleister op bastaardmortels en cementmortels.</p> <p>Uitstekend geschikt voor restauratieprojecten en voor de afwerking van nieuwbouwwerken.</p> <p>Stacepro G bevat geen sporen van cement of klinker.</p>
Gebruiksaanwijzingen	
Vorbereiding ondergrond	De ondergrond moet draagkrachtig, structureel gezond en vrij zijn van alle stoffen die de hechting op de ondergrond nadelig kunnen beïnvloeden, zoals oude verflagen, stof, mos, olie, vet en wateroplosbare zouten. Het is tevens noodzakelijk om te verifiëren of er in de te bepleisteren ondergrond geen opstijgend vocht of vochtinsijpeling is. Stacepro G mag nooit in contact staan met permanent vrijstaand water.
Applicatie	<p>Voor het aanbrengen van de pleister moet de ondergrond bevochtigd worden tot verzadiging. Stacepro G aanmaken met ongeveer 30% water (6 liter) met de hand of met een mechanische menger met laag toerental tot een gladde en romige mortel. Laat de mortel gedurende enkele minuten rijpen en meng vervolgens opnieuw. Voeg indien nodig nog wat water of poeder toe. Voor het aanbrengen de ondergrond nogmaals bevochtigen. Breng de mortel met een inox plakspaan aan in een gelijkmatige laag op een goed voorbereide ondergrond. Afwerken met een sponsbord.</p> <p>Als kaleimortel wordt Stacepro G aangebracht met een speciale "tampicoborstel", die een goed contact met de ondergrond helpt verwezenlijken. De aangemaakte mortel wordt in een laag van 1 à 2 mm aangebracht, waarbij door het kruislings Stacepro G inwerken met de borstel een goede binding met de ondergrond gerealiseerd wordt. Na een korte tijd, afhankelijk van de weersomstandigheden, wordt de mortel indien gewenst afgewerkt met een vochtige zachte blokkwast. In het geval van een zeer sterk waterafwijzende ondergrond moet de ondergrond juist voor het aanbrengen van de mortel bespoten worden met een 10% oplossing van acrylemulsie in water. De mortel moet nat in nat aangebracht worden.</p>
Afwerking	Wacht minstens 48 u alvorens af te werken met een kalkgebaseerde (vb Fresco '500) of synthetische afwerkproducten. Voor afwerkingen op silicaatbasis (vb Pittura KL) moet de Stacepro G volledig gecarbonateerd zijn (minimum 4 weken wachttijd).
Aanwijzingen	<ul style="list-style-type: none"> • Het product bewaren in de originele verpakking, beschut van de weersomstandigheden en vocht. • Verwerken bij temperaturen van de ondergrond en de omgeving tussen +5 en +35°C. • Niet verwerken bij een relatieve luchtvochtigheid lager dan 40% of hoger dan 80%. • Niet aanbrengen op gipshoudende ondergronden. • Stacepro G mag niet verwerkt wanneer de temperatuur binnen de 48u onder +5°C zal dalen. • Bescherm nieuw werk gedurende 2 à 3 dagen tegen hevige regen en 5 à 7 dagen tegen vorst. • Het product niet verwerken bij regenweer, sterke wind of hevige zon. • In sterk drogende omstandigheden het product de eerste dag na applicatie nabevochtigen. • Het gemengde product is zeer alkalisch. Contact met de ogen vermijden en oogbescherming dragen. In geval van contact met de ogen, gedurende minstens 15 minuten spoelen met water. Een arts raadplegen indien de irritatie aanhoudt. • Het is niet toegestaan om vulstoffen of enig ander bindmiddel toe te voegen. • Gereedschappen onmiddellijk met water afspoelen.
Veiligheidsaanwijzingen	<ul style="list-style-type: none"> • Bewaren in een omgeving met een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 60%. • De informatie voor de gebruiker wordt vermeld in de betreffende veiligheidsfiche. • Het product is alkalisch. Draag een veiligheidsbril en in geval van contact met de ogen overvloedig met water spoelen en een arts raadplegen. • Xi - Irriterend
Verpakking	<ul style="list-style-type: none"> • zak 25 kg / pallet 40 zakken

	Norm	Data bij 20°C en 60% RV
Vorm		Poeder
Bindmiddel		Zuivere luchtkalk CL90
Max. korrelgrootte (mm)		0,7
Theoretisch verbruik (kg per mm per m ²)	MPL 059	2 - 3
Waterdampdoorlaatbaarheid (kg/m ² s Pa)	(UNI EN 1015-19)	$\Lambda = 2,16 \text{ E-09}$
Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt (μ)	(UNI EN 1015-19)	$\mu = 5,24$
Vlampunt (°C)	MPL 046 (UNI 8909)	Onbrandbaar
Vaste stof gehalte (% in gewicht)	MPL 027 (UNI 8906)	Min 99
Minimum shelf life (op koele en droge plaats)	MPL 064 (UNI 10154)	8 maand
Overschilderbaarheid (h)	MPL 048	na uitharding
Binnen / Buiten		ja / ja
Kleur		natuurlijk wit
Reinigingsmiddel		Water
Mengvloeistof	MCI 020 (UNI 8305)	ca 28 - 30% water, applicatie met plakspaan

De grootste zorg werd besteed aan het samenstellen van de technische gegevens voor de producten van het bedrijf. Alle aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik van de producten worden zonder enige garantie gegeven. De gebruiksvoorwaarden ter plaatse kunnen immers door het bedrijf niet worden gecontroleerd. De gebruiker moet zelf controleren of elk product geschikt is voor het doel en of de omstandigheden ter plaatse het gebruik toelaten. Deze uitgave vervangt alle voorgaande.

PEC International nv
 PEC International nv
 KMO zone Heihoek
 Anthonis de Jonghestraat 6 A
 B-9100 NIEUWKERKEN-WAAS



007
 cinquecento
 CEPRO

T: +32 3 780 61 50
 info@pecinternational.com
 www.pecinternational.com