

Productprofiel

Toepassing Afdichting aan de watertoegekeerde zijde tegen grondvocht en drukkend water op alle coherente, minerale, ondergrondse ondergrond. Ook voor strookafdichting tussen vloerplaat en opgaande muren en voor drinkwaterbekkens. Voor afdichting aan de waterafgekeerde zijde toepasbaar bij gebruik van MACOPLUS Concentraat aanmaakvloeistof.

Samenstelling Alkalireactieve afdichtingsmortel, bindmiddel kunststofgemodificeerd cement.

Eigenschappen Duurzame waterdichte deklaag met uitstekende hechting op minerale ondergrond. Goed bestendig tegen sulfaathoudend water.

Toepassingsgegevens

Verwerkbaarheid ongeveer 2 uur. Stollingsbegin: 4 - 6 uur, stollingseinde: 6 - 8 uur. Na ongeveer 28 dagen doorgehard.

Bedrijfsbescherming werkkleding, handschoenen, veiligheidsbril

Aanbrengmethode Strijken of spuiten

Aanbrengdikte tegen aardvochtigheid: 2 kg/m² = ca. 1,2 mm, tegen drukkend water: 4 kg/m² = ca. 2,4 mm

Ondergrondbehandeling De ondergrond moet mineraal, vast, absorberend en gipsvrij zijn. Vrij van losse delen, scheidingslagen, vet, vervuiling, grote scheuren en constructiebewegingen. In ieder geval vooraf voldoende nat maken. Bij uitstekende bodemplaten holle keel met RF Barrièremortel aanbrengen. Scherpe hoeken afronden.

Controle na elke laag op ontbrekende plekken of gelijkmatigheid van de laag.

Procestemperatuur Vanaf +5°C. In geen geval bij vorst verwerken.

Gereedschap Roertoestel, kwast, spuittoestel, borstel

Reiniging van gereedsch. Onmiddellijk na gebruik met water, uitgehard mechanisch.

Opmerking In ieder geval ondergrond vooraf voldoende nat maken. Droogfase niet door ventilatoren versnellen, omdat dit kwaliteitsverlies geeft. Sterke zoninwerking, regen en te snel uitdrogen verhinderen.

Biologisch/chemisch/fysische gegevens

Consistentie poeder

Begaanbaarheid na 2 dagen voor verdere bewerking

Belastbaarheid na 2 dagen

Buigsterkte na 28 dagen ca. 7 N/mm²

Druksterkte na 28 dagen ca. 24 N/mm²

Dichtheid specifiek storgewicht ongeveer 1,10 kg/l uitgehard ca. 1,66 kg/l

Vorst- en zeewaterbestendig ja, na uitharding

Geleidbaarheid niet elektrisch geleidend

Mengverhouding op 25 kg mortel ongeveer 9 liter water., afhankelijk van de ondergrond ca. 10 – 20 % RF MACOPLUS Concentraat toevoegen


Krimp ca. 0,2 %

Bestrijkbaarheid na 2 dagen

Waterdampdiffusiefactor $\mu < 60$

Waterdoorlaatbaarheid tot waterdruk van 70 m WaterKolom ondoorlatend.


RF Sulfament



Technisch Informatieblad

Koop/bestelling/informatie	
Verpakking	25-kg-zak, 40 x 25 kg per pallet
Artikelnummer	809502602
Opslag van afvalstoffen	via bouwafval
Opslag	Sulfament kan origineel verpakt een jaar na levering zonder kwaliteitsverlies worden opgeslagen (zie leverdatum op leverbon). Moet wel gesloten en droog opgeslagen worden. Vorstongevoelig.
Veiligheid	
Gevaarlijke stoffen	Portlandcement
Persoonl. bescherming	Veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril, werkkledij
Gevaaarsaanduiding	R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
Veiligheidsaanbeveling	S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren S 24 Aanraking met de huid vermijden S 25 Aanraking met de ogen vermijden S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen S 37 Draag geschikte handschoenen

RF Sulfament



Technisch Informatieblad

Onze toepassingsgerichte aanbevelingen geven we naar kennis en vermogen op basis van de opgedane ervaringen. Zij zijn vrijblijvend en vormen geen rechtelijke basis voor contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopvoorwaarden. Onze aanbevelingen zijn algemene richtlijnen zonder waarborg van eigenschappen, gezien wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de werf en de uitvoering van de werken. Wij bevelen aan de producten op hun geschiktheid te testen, in de voorziene toepassing op eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel moet ter bepaling van geschiktheid en verbruik een proefvlak worden aangemaakt.

Wij geven waarborg op foutloze, gelijkblijvende kwaliteit van onze producten. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn geldig. Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen.

RENOFORT nv
Rollegemstraat 59
B-8880 Ledegem
Tel.: +32 56 50 41 01
Fax: +32 56 50 62 05
info@renofort.be